

# CMP-COOLPAST10

			環 境	測試方法	測試結果
顏色	Color	No	25°C	Visual	<b>Silver</b>
熱傳導系數	Thermal Conductivity	W/m-K	No	ROCT8.140-82	>3.17
熱阻抗	Thermal Impedance	°C-in <sup>2</sup> /W	25°C	ASTM D5470	< <b>0.067</b>
比重	Specific Gravity	No	25°C	ASTM D1475	>2.4
蒸發量	Evaporation	%	150°C/24Hours	Fed.Std.791	<0.001
析油量	Bleed	%	150°C/24Hours	Fed.Std.791	<0.05
絕緣常數	Dielectric Constant A	No	100Hz	ASTM D150	>5.1
粘度	Viscosity	No	25°C	—	不流動
錐入度	Thixotropic Index	1/10 mm	25°C	GB/T-269	350±10
瞬間耐溫度		°C	No	No	<b>-50~280°C</b>
工作溫度範圍	Operation Temperture	°C	No	No	<b>-30~240°C</b>

## 成 份

矽化合物	Silicone Compounds	50%
碳化合物	Carbon Compounds	30%
氧化金屬化合物	Metal Oxide Compounds	20%

## 包 裝

**ST                      SP                      TU                      CN**

<b>CMP-COOLPAST10</b> 色	20g	0.5g 1g 1.5g	0.5g 1g 1.5g	30g, 150g, 1kg
-------------------------	-----	--------------	--------------	----------------