



Tuoteryhmä: RK
Tuotekoodi: B22-23

Sivu 1/2

RK AKRYYLI

Vesiohenteinen plastoelastinen akryyliitiivistysmassa sisä- ja ulkokäyttöön.

TEKNISET TIEDOT

KOOSTUMUS

Akryylilateksidispersio, valkoinen

OLOMUOTO

Pastamainen, helppo levitettävä

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

+5 °C - +40 °C

JOUSTAVUUS

n. 10 %

LÄMMÖNKESTO

-25 °C - +80 °C

TIHEYS

1,70 g/ ml

NAHOITTUMISAIKA

n. 20 minuuttia

TASOITUSNESTE

Vesi (puhdas)

RIITTOISUUS

Sauman leveys * sauman syvyys = ml/m

KÄYTTÖALUE

Erinomainen tarttuvuus huokosiin materiaaleihin, kuten puu-, betoni-, muuri- ja rappauspintoihin. Akryylimassa soveltuu saumoihin, joiden eläminen on vähäistä (< 10 %). Lattia-, seinä- ja kattorakenteiden, kuten listojen, hirsisaumojen, nurkkien tiivistämiseen, levyjen, saumojen ja kolojen viimeistelyyn ennen maalausta sekä putkistojen läpivienttiin. Akryyli on kuivuttuaan ylimaalattavissa. Akryyli tarttuu myös kostealle pinnalle (ei märälle). Ei sovellu bitumin ja asfaltin yhteyteen. Ei kellastu.

OMINAISUUDET

Ylimaalattavissa kun pinta on kosketuskuiva. Lopullinen kovettuminen 1-2 viikkoa. Ylimaalattavissa, joskaan maalin tarttuminen liikuntasaumoissa ei ole maksimaalinen, varsinkaan täytetyillä maaleilla.

KÄYTTÖOHJE

Alustan esikäsittely: Pintojen tulee olla kiinteät, puhtaat ja rasvattomat. Hyvin huokoiset pinnat pohjustetaan akryyli- ja vesisekoituksella (1/3 akryyliä ja 2/3 vettä), joka annetaan kuivua täysin. Alumiini ja maalattu puu eivät vaadi yleensä esikäsittelyä, kuitenkin rasvaiset pinnat on perusteellisesti puhdistettava esimerkiksi asetonilla. Ennen käsittelyä on suositeltavaa, että saumat suojataan molemmin puolin maalarinteipillä tahriintumisen välttämiseksi. Poista teipit heti silottamisen jälkeen. Syvät saumat täytettävä saumanalusnauhalla, joka ei sisällä öljy- eikä bitumipitoisia aineita. Jotta akryyli ei tarttuisi sauman alusnauhoihin aseta polyetyleenikalvosuikaleet saamaan ennen tiivistämistä.

TUOTEKOKO 310 ml patruuna ja 550 ml sukka



Tuoteryhmä: RK
 Tuotekoodi: B22-23

Sivu 2/2

Leveys/Syvyys	Minimi	Maksimi	Suositus
Sauman leveys	1 mm	10 mm	2 x syvyys = leveys
Sauman syvyys	5 mm		

SÄILYTYS

12 kk avaamattomassa pakkauksessa viileässä varastossa valolta suojattuna. Suojeltava jäätymiseltä.

ASENNUS

Leikkaa patruunan kärki, aseta patruuna massapuristimeen, annostele massa tiiviisti kohteeseen ja tasoita sauma veteen kastetulla sormella tai saumaustlastalla. Ylimääräinen massa poistetaan esim. kostealla rievulla. Kuivuneet akryylimassatahrat voidaan poistaa sprillä tai mekaanisesti. Tuore akryylimassa on suojattava pakkaselta, sateelta ja ennenaikaiselta pinnankuivumiselta voimakkaan tuulen ja auringon vaikutukselta.

Huom: Akryylimassaa ei saa käyttää kohteissa, jotka pysyvät kosteina tai voivat joutua usein kosteudelle tai vedelle alttiiksi (esimerkiksi saunat, pesuhuoneet, suihkutilat, keittiössä tiskipöydän saumat). Työvälineet pestään välittömästi vedellä käytön jälkeen. Kuivumis-/kovettumisajan lämpötila ei saa laskea alle +5 °C.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuoreen akryylin joutuessa silmiin, huuhdotaan runsaalla vedellä heti 15 min. ajan ja mentävä lääkäriin. Iholta akryyli tulee pestä pois vedellä ja saippualla. Vältettävä jatkuvaa ihokosketusta. Ei lasten ulottuville. Tuotteesta saatavissa käyttöturvatiedote.

TUOTEKOKO 310 ml patruuna ja 550 ml sukka