

päivitetty 05/08

CASCO TEHOYLEISLIIMA 2918

KÄYTTÖALA:	Liimaa lähes kaikkia kotitalouksien materiaaleja kuten puuta, posliinia, lasia, keramiikkaa, metallia, korkkia, pehmeitä PVC-materiaaleja, jne. Ei sovellu rasvaisille muoveille, kuten esim. polyeteeni ja polypropeeni, eikä polystyreenisolumuoville
TUOTEOMINAISUUDET:	Kestävä ja voimakas liimasauma Liimasauma on lasinkirkas Hyvä vedenkesto
PAKKAUSKOKO:	40 ml

Tekniset tiedot:	Koostumus	Liutinohteinen polyuretaani
	Väri	Vaalean kellertävä juokseva neste
	Ominaispaino	n. 900 kg / m ³
	Kuiva-ainepitoisuus	n. 22 %
	Paloluokitus	Helposti syttyvä
	Liute	Asetoni, metyylietyyliketoni ja tolueni
Käyttötiedot:	Työskentelylämpötila	Ei alle +10 °C
	Lämmönkesto	+ 5 °C - +30 °C
	Kemikaalinkesto	Öljy, bensiini, PVC -pehmentimet
	Vedenkesto	Hyvä
Varastointi:	Säilyy vähintään 1 vuoden avaamattomassa pakkauksessa.	

Käyttöohje:

Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja rasvattomat. Liimaa voidaan käyttää sekä kontakti- että märkäliimana. Normaalisti liimaa käytetään kontaktiliimana. Kontaktiliimauksessa liimaa levitetään molemmille pinoille ja annetaan kuivua 10 – 30 min ilman kosteudesta riippuen. Purista kappaleet voimakkaasti yhteen. Liimattavat kappaleet kiinnittyvät heti eikä niitä voida siirtää. Liimasauman lopullinen lujuus saavutetaan n. vuorokauden kuluttua. Imevillä pinnoilla liima levitetään ainoastaan toiselle pinnalle ja laitetaan heti puristukseen.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Liima on erittäin tulenarkaa. Huolehdittava työpisteen hyvästä ilmanvaihdesta. Kun työskentelet, huomioi työhygienian. Mikäli liimaa joutuu iholle, tulee se pestä välittömästi vedellä ja saippualla. Mikäli liimaa joutuu silmiin, on se välittömästi huuhdeltava runsaalla vedellä ja hakeuduttava lääkärin hoitoon. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen asetonilla.

Tuotteesta saatavissa käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi



Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Akzo Nobel Coatings Oy

Malmarintie 20, PL 104, 01301 Vantaa

Y-tunnus: 0124303-9

puh. 020 750 1501, fax. 020 750 1509, Tekninen palvelu: 0207501501

www.casco.fi

