

Power Tack, MS Hightack -asennus-/rakenneliima

Vahva rakenneliima. Kova alkutartuntavoima. MS-polymeeripohjainen.

- Erittäin hyvä tarttumislujuus
- Voidaan käyttää monissa materiaaleissa
- Hyvän alkutartunnan ansiosta muita liimaustarvikkeita ei yleensä tarvita
- Pysyy joustavana kovettumisen jälkeen
- Lähes hajuton
- Ei sisällä isosyanaatteja, ftalaatteja, liuottimia tai silikonია

Power Tack asennusliima on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Kuva on viitteellinen

Sisältö/tilavuus	290 ml
Tuotepakkaus	Patruuna
Kemiallinen perusta	MS-polymeeri
Väri	Valkoinen
Kovettumisnopeus/edellytykset (täysin kovettunut)	2,5 mm/vrk/23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %, kosteusko-vettuva
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 40 °C
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 90 °C
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	18 Kuukautta/5 - 25 °C lämpötilassa
Kestävyys, kestävän kehityksen mukaisesti	Vähäpäästöinen

Tuotenumero 0893 225 105

Kappalemäärä: 12

Lisätiedot ja -kuvat

Levyjen, puurimojen, ikkunankarmien, peilien ja eristemateriaalien liimaamiseen rakennusalalla. Auton korirakenteisiin ja metallialan liitoksiin. Liitoksiin laivanrakennuksessa

Ohjeet

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Parhaat tulokset saavutetaan puhdistusaineen ja primerin avulla. Tuote ei sovi PP- tai PE-muoveille, teflonille tai bitumille. Levitä pystysuuntaiset vanat 30 cm:n päähän toisistaan. Riittävän ilmanvaihdon ja joustavuuden takaamiseksi liimattavien elementtien välillä on oltava vähintään 3-mm:n paksuinen liimakkerros.

Suorituskyvyn osoitus



Huomautus

- Ei sovellu liikuntasaumoille
- Täydellisesti päällemaalattavissa vesiohenteisilla maaleilla ja kaksikomponenttisilla maaleilla, kun liima on täysin kuivunut. Suosittelemme, että testaat yhteensopivuuden etukäteen. Jos liimapinta halutaan maalata, sitä on ensin karhennettava hiomapaperilla.