



Korvaa: (Cascol Ulkoliima 3337) 2008-05-13

Päiväys: 2012-07-30

Cascol Outdoor 3337

Cascol Ulkoliima

Puumateriaalien liimaukseen. Liima soveltuu kosteudenkestoa vaativiin sauma- ja asennusliimauksiin esim. puusepäntöiden tai kalusteiden liimaukset. Liimasaumat, jotka joutuvat erittäin suureen vesi- tai kosteusrasitukseen suositellaan liimattavaksi Cascol Marin 3308 liimalla.

- Nopeasti sitoutuva, kosteudenkestävä puuliima myös ulkokäyttöön.
- Kuivuttuaan läpinäkyvä liimasauma, täyttää EN 204/205 D3 aatimuksen.

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus: Modifioitu PVAc-dispersio
Liuotin: Vesi
Väri: Valkoinen
Tiheys: 1090 kg/m³
Olomuoto: Viskoosimainen neste
Kuiva-ainepitoisuus: 50 %
pH: n. 3
Viskositeetti: n. 12000 mPas, Brookfield RVT, sp 6, 20 rpm, 25 °C

KÄYTTÖTIEDOT:

Leimahduspiste: Ei syttyvää
Työskentelylämpötila: Ei alle +10 °C
Lämpötilankesto: Ei mitattua arvoa
Liimattavan puun kosteus: 5 – 14 %, suositellaan 7 – 10 %
Menekki: 100 – 250 g/m². Kovapuut ja eksoottiset puulaadut, suositellaan liiman levittämistä molemmille pinnoille.
Työskentelyaika: Mänty/mänty:
Avoin: enintään 8 minuuttia +20 °C
Suljettu: enintään 10 minuuttia +20 °C
Puristusaine: 0,1 – 1,0 mPa. Vastatyöstetyt pinnat antavat parhaan liimaustuloksen.
Puristusaika: Mänty/mänty
20 – 30 minuuttia +20 °C
Vedenkesto: EN 204/205, luokitus D3
Varastointi/säilytys: Säilyvyys 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa, viileässä paikassa.
Säilytyslämpötila 0 °C - +30 °C. Ei saa jäätyä.
Pakkauskoko: 300 ml, 750 ml
Työvälineet: Sivellin, hammaslasta tai tela

KÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS

Käyttöön ja puhdistukseen liittyvät seikat.
Noudata aina hyvää työhygieniää. Liiman joutuessa iholle, pese välittömästi vedellä ja saippualla. Liiman joutuessa silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ärsytyksen jatkuessa, hakeudu lääkärin hoitoon.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa! Ei saa kaataa viemäriin!

Kovettumaton liima poistetaan kostutetulla rätillä. Kovettunut liima poistetaan Etanolilla tai mekaanisesti.

Lisätietoja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEESTA !

KÄYTTÖOHJEET

Toimi näin:
Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja pölyttömät. Liimattavan puun kosteuspitoisuuden tulee olla alueella 5 – 14 %. Paras lopputulos saavutetaan, kun liimattavat pinnat on vastatyöstetty esim. höyläämällä. Normaalisti liima levitetään toiseen liimattavista pinnoista. Liimattaessa kovapuuta tai eksoottisia puulaatuja, levitä liima molempiin pintoihin. Saata pinnat yhteen 5 minuutin kuluessa. Pehmeillä puulaaduilla kuten Mänty, puristusaika on 20 – 30 min. Kovapuut esim. Tammi ja Teak saattavat vaatia pidemmän puristusajan, myös isojen pinta-alojen liimaaminen kasvattaa puristusaikaa.

Ei sovellu kantavien rakenneosien liimaukseen!



Huom! Liimattaessa Tammea, saattavat puun tanniinit reagoida liiman kanssa ja aiheuttaa värjäntymisreaktion. Välttääksesi värjäntymisongelmat, tee aina esitestaus liimattavalle Tammilaadulle.

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Akzo Nobel Coatings Oy
Kauppa- ja rakennusliimat
PL 140, 01531 Vantaa
Puh: +358 10 8419 500,
Fax +358 10 8419 519
Web: www.casco.fi