

Butyyli tiivistemassa

Elastinen, kutistumaton, kovettumaton tiivistemassa rakentamiseen ja LVI-asennuksiin

- Tarttuu kaikkiin tavanomaisiin rakennusmateriaaleihin
- Vähäliikkeisiin liitoksiin, joissa venymä max. 7 %
- Käytetään pääasiassa liitoksiin, jotka jäävät piiloon
- Helppo levittää
- Pällemaalattavissa n. 24 tuntia levittämistä
- Ei värjää huokoisia materiaaleja
- Muodostaa kuivessaan elastisen kalvon, säilyy sisältä **kovettumattomana**
- Liitos helposti avattavissa jälkepäin

Kemiallinen perusta	Butyylikumi
Tiheys/ominaispaino	1,7 g/cm ³
Tiheys, edellytykset	20 °C:n lämpötilassa, ja kun suhteellinen kosteus on 50 %
Haju/tuoksu	Hajuton
Kalvonmuodostusaika, edellytykset	20 °C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50%
Sisältö/tilavuus	310 ml
Sisällön paino	527 g
Säilyvyysaika tuotannosta	12 Kuukautta
Säilyvyysaika, edellytykset	10 - 25 °C lämpötilassa
pH-arvo, edellytykset	0 - ei määritelty



Kuva on viitteellinen

Tuotenumero	0893 100 063	0893 100 062
Kappalemäärä	1/15	1/15
Pinnoituksen yhteensopivuus		Kyllä
Murtovenymä vähint.		7 %
Liikevara		7 %
Väri	Harmaa	Valkoinen
Kalvonmuodostusaika vähint.		24 h
Lämmönkestävyys enint.		80 °C
Lämmönkestävyys vähint.		-20 °C
Käsittelylämpötila enint.	80 °C	30 °C
Käsittelylämpötila vähint.	-20 °C	5 °C

Lisätiedot ja -kuvat

Ovi- / ikkuna karmien ja rungon välisen lämpöeristysauman pintatiivistys (voidaan asentaa eristysvillan päälle) ennen listoitusta.
 Sadevesikourujen jatko- / päätysauman tiivistys.
 Ilmanvaihtoputkien saumojen tiivistys.
 Soveltuu moneen asennukseen joissa sauman halutaan jäävän elastiseksi, eli helposti uudelleen avattavaksi.



Ohjeet

Pinnan pitää olla: kuiva, puhdas, pölytön ja rasvaton.

Pursota massa haluttuun paikkaan ja tasoita valmis pinta esim. saippuaveteen kastetulla lastalla.

Tahrojen poisto tärpätillä, heti tuoreena.

Sauman minimi leveys 5 mm.

Sauman maksimi leveys 20 mm.

Sauman suositusmitat: leveys = syvyys.

Huomautus

HUOM. Vaikka massa kuivuessaan muodostaa pintaan kalvon, kalvon alla oleva massa **ei kuivu** vaan pysyy aina **pehmeänä**.

Massaa **ei suositella** esim. WC pöntön asennukseen, tai sen runko-osien liitoksiin.

Erittäin hyvä tiivistysmassa asennuksiin jotka pitää saada helposti uudelleen auki, tai kohteisiin joissa sauma jää kokonaan piiloon.