

päivitetty 05/08

CASCO KOTIKITTI 3676

KÄYTTÖALA:	Sisä- ja ulkokäyttöön. Kestää pakkasta. Kiinnittyy useisiin rakennusmateriaaleihin kuten: betoni, laastipinnat, kevytbetoniin, tiilipintoihin, kipsi- ja puukuutulevyihin ym. Märkätilojen seinäpintojen tasoittamiseen Soveltuu kaakeleiden ja imukykyisten klinkkerien kiinnittämiseen
TUOTEOMINAISUUDET:	Hienojakoinen sementtipohjainen kiinnitys- ja korjausmassa Jopa 100 mm kerrospaksuuteen. Pitkä työstöaika. Hyvät tarttuvuusominaisuudet ja riittoisa tasoite Pieni kutistuma paksujakin kerroksia tehtäessä. Helppo työstettävyys ja erinomainen täyttökkyky Kuivuneeseen ja paksuun pintaan voidaan naulata ja ruuvata suoraan ilman porausta
PAKKAUSKOKO:	750 g, 2,5 kg, 10 kg

Tekniset tiedot:	Koostumus	Erikoisementtien, polymeerien ja kevyiden täyteaineiden seos
	Väri	Vaaleanharmaa
	Ominaispaino	Kovettuneena n. 800 kg / m ³ Sekoitettuna veteen n. 1000 kg / m ³
	pH	>10
	Paloluokitus	Ei syttyvää
Käyttötiedot:	Menekki	1,0 kg/mm/m ² tasoituksessa 1,8 - 4 kg laatoituksessa alustasta ja laatasta riippuen
	Työskentelylämpötila	+ 10 °C - +20 °C. Ei alle +5 °C. Mahdollisimman tasainen lämpötila tasoitus- tai kiinnitystyön aikana.
	Työskentelyaika	n. 45 min / +18 °C
	Astia-aika	Sekoitettuna 8 h /+18 °C
	Sekoittaminen	Sekoita 4 tilavuusosaa Casco Kotikitti 3676 ja 1 tilavuusosa kylmään +5°C-+20°C ja puhtaaseen veteen. Lämpimämmän veden käyttö nopeuttaa kuivumista ja heikentää tasoitteen ominaisuuksia. Käytä koneellista sekoitusta n. 600 kierrosta/min.
	Kovettuminen	Ohuet kerrokset (2 mm) n. 2 h. Paksummat kerrokset n. 1 – 2 vrk. Alhainen lämpötila ja korkea ilman kosteuspitoisuus pidentävät kuivumisaikoja.
Varastointi:		Varastoitava kuivassa ja viileässä varastossa. Säilyy vähintään 1 vuoden avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.

Käyttöohje:

Alusta

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä, kuiva, pölytön ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista. Heikot ainekerrokset tulee poistaa alustasta. Imemättömiä alustoja ei tarvitse pohjustaa. Huokoiset alustat **sisätiloissa** (betoni, laastipinnat, sekä sementtipohjaiset tasoitteet) pohjustetaan Casco Pohjuste 3698:lla 1:5 seoksella. Huokoiset alustat **ulkotiloissa** (betoni, laastipinnat, sekä sementtipohjaiset tasoitteet) kostutetaan vedellä tai slammataan ennen tasoitusta. Slammausliuos valmistetaan 1 osasta Casco Kotikitti 3676:ta ja 5 osasta vettä. Sekoita ainekset hyvin keskenään ja harjaa löysä seos alustaansa. Tasoita kostean slammikerroksen päälle.

Asennus

Sekoita 4 tilavuusosaa Casco Kotikitti 3676 ja 1 tilavuusosa puhdasta ja kylmää vettä tasaiseksi paakuttomaksi massaksi koneellisesti n. 600 kierrosta/min. Odota 3-5 minuuttia ennen käyttöä. Levitä Casco Kotikitti 3676 teräslastalla alustaansa. Lämpötila sekä ilman suhteellinen kosteus vaikuttavat kuivumisnopeuteen. Lämpötila pitää olla tasainen koko kuivumisajan. Tasoitettu pinta voidaan hioa kun tasoite on vaalentunut.

Laatoittaminen

Laatoituksessa alustan on oltava kuten edellä. Vanhat maalipinnat pestään soodaliuoksella ja karhennetaan. Tiloissa, jotka luokitellaan märkätiloiksi, tulee maalikerrokset poistaa ennen tasoitusta ja vedeneristyksen asennusta. Noudata aina vedeneristysohjeita märkätiloja kunnostettaessa.

Kipsilevyt pohjustetaan Casco Pohjusteella 3698 ohjeen mukaisesti. Mikäli laatoitetaan PVC-maton päälle, matto puhdistetaan huolellisesti liasta ja rasvasta. Tarvittaessa täytyy pinta karhentaa.

Laatoitettaessa levitä Casco Kotikitti 3676 laastikamman tasaisella puolella alustaan. Kampaa laasti auki alueelta, jonka ehdit n. 20 minuutin kuluessa laatoittaa. Varmista, että laatan tausta on kokonaan kastunut Casco Kotikitti 3676:sta. Paina laatta kunnolla laastiin ja liikuta sitä hiukan sivuttain, jotta liimaharja kaatuu. Kamman hammaskoko tulee valita laatan koon mukaan. Imukykyiset laatat ovat saumattavissa 24 tunnin kuluttua. On tärkeää, että noudatetaan annettuja ohjeita tuotteiden käytöstä. Ohjeista poikkeaminen heikentää lopputulosta.

Huom! Materiaalit, jotka voivat värjäytyä optisesti harmaasta laastista, kuten marmori, lasimosaiikki ym. suosittelemme kiinnitettäväksi Casco Kotikitti Rapid 3649:llä.

Käyttöturvallisuus ja ympäristö:

Kun työskentelet, huomioi työhygieniä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta työkohteessa. Jos tasoitetta joutuu iholle, pese iho välittömästi saippualla ja vedellä. Jos tasoitetta roiskuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Tuote sisältää sementtiä, joka on syövyttävää. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon.

Puhdista työvälineet vedellä ennen tasoitteen kuivumista. Kuivunut tasoite voidaan poistaa mekaanisesti.

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Kuiva jäte voidaan yleensä toimittaa yleiselle kaatopaikalle. Tyhjät ja kuivuneet tuotepakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi



Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Akzo Nobel Coatings Oy

Malmarin tie 20, PL 104, 01301 Vantaa
Y-tunnus: 0124303-9
puh. 020 750 1501, fax. 020 750 1509, Tekninen palvelu: 0207501501
www.casco.fi

