

päivitetty 05/08

CASCO VESIOHENTEINEN YLEISLIIMA 2914

KÄYTTÖALA:	Vesiohenteinen monikäyttöinen yleisliima, jolla voidaan liimata useimpia kotitalouksien materiaaleja kuten, puuta, paperia, tekstiilejä, nahkaa, posliinia jne.
TUOTEOMINAISUUDET:	Liimasauma on joustava ja väritön Yleisliima kotitalouskäyttöön
PAKKAUSKOKO:	40 ml

Tekniset tiedot:	Koostumus	EVA -dispersio
	Väri	Valkoinen
	Ominaispaino	n. 1040 kg / m ³
	Kuiva-ainepitoisuus	59 %
	Paloluokitus	Ei syttyvää
	Liute	Vesi
	Viskositeetti	n. 30 000 mPas, Brookfield RVT, sp. 6, 10 rpm, +25 °C

Käyttötiedot:	Menekki	100 – 200 g / m ² (puu)
	Työskentelylämpötila	+15°C - +20 °C
	Työskentelyaika	Noin 10 min.

Varastointi: Säilytä vähintään 2 vuotta avaamattomassa pakkauksessa. Ei saa jäätyä.

Käyttöohje:

Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja rasvattomat. Paina liimattavat kappaleet yhteen ja anna olla puristuksessa 1 - 5 min riippuen pinnan imukyvystä. Tekstiilien liimauksessa suositellaan liimaa levitettäväksi molemmille pinnoille esim. lampunvarjostimet.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Kun työskentelet, huomioi työhygieniä. Mikäli liimaa joutuu iholle, tulee se pestä välittömästi vedellä ja saippualla. Mikäli liimaa joutuu silmiin, on se välittömästi huuhdeltava runsaalla vedellä. Ärsytyksen jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen saippuavedellä. Kuivunut liima poistetaan sprillä.

Tuotteesta saatavissa käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi



Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Akzo Nobel Coatings Oy
Malmarintie 20, PL 104, 01301 Vantaa
Y-tunnus: 0124303-9
puh. 020 750 1501, fax. 020 750 1509, Tekninen palvelu: 0207501501
www.casco.fi



